PVC FREE SCREENS

TWILIGHT

Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach DIN EN 14501 Physical radiation parameters and performance assessment according to DIN EN 14501 Paramètres physiques de rayonnement et évaluation de la performance selon DIN EN 14501 Fysische stralingsparameters en prestatiebeoordeling volgens DIN EN 14501 Parametri fisici d'irradiazione e valutazione della prestazione secondo la norma DIN EN 14501	T_v %	T_s %	R_s %	A_s %	g_{tot}* %	0-4	0-4	0-4	0-4	OF %
TWILIGHT PEARL 297										
297 115 Colonial White	19.3	21.8	57.9	20.3	11	3	1	0	2	2
297 206 Chrome Yellow	16.3	21.8	43.3	34.9	10	4	0	1	2	
297 408 Dark Mahagoni	2.5	5.9	17.2	76.9	6	4	3	2	2	
297 701 Sienna Light	7.9	15.2	33.0	51.8	8	4	2	1	2	
297 702 Umbra Brown	4.0	5.9	15.0	79.1	5	4	3	2	2	
297 737 Graphite Grey	5.4	7.3	19.5	73.2	5	4	3	2	2	
297 803 Manhattan Grey	5.5	8.0	27.9	64.1	6	4	2	2	2	
297 807 White Cement	9.8	13.0	42.4	44.6	8	4	1	1	2	
297 810 Britannia Grey	3.7	5.5	18.8	75.7	5	4	3	2	2	
297 815 Slate Grey	2.8	3.4	9.8	86.8	4	4	3	2	2	
297 853 Granada Beige	8.8	12.7	40.1	47.2	6	4	2	1	2	
297 901 Charcoal	2.2	2.5	5.2	92.3	4	4	3	2	2	
TWILIGHT COMFORT 262										
262 154 BLACK	4.5	4.6	2.6	92.8	4	4	1	3	2	4
262 621 CEMENT	9.2	13.7	23.2	63.1	7	4	0	2	1	
262 721 PLATINUM	11.0	13.0	25.1	61.9	7	4	0	1	1	
262 802 SMOKE	12.2	12.6	16.9	70.5	6	4	0	1	1	
262 810 TAUPE	6.3	10.7	22.8	66.5	6	4	1	1	2	
262 814 GRAPHITE	8.6	8.8	10.2	81.0	6	4	0	1	1	
262 815 SLATE	7.0	7.6	9.7	82.7	5	4	0	1	1	
262 830 STEEL	6.6	7.2	14.7	78.1	5	4	2	1	2	
TWILIGHT ELEMENTS 214										
214 T61 CEMENT	0,0	3,0	23,0	74,0	3	4	4	0	4	0
214 T71 PLATINUM	1,0	2,6	24,5	72,9	3	4	4	0	4	
214 T80 TAUPE	0,0	3,0	21,0	76,0	3	4	4	0	4	
214 T82 SMOKE	1,0	1,5	19,6	78,9	2	4	4	0	4	
214 T83 STEEL	0,0	2,0	19,0	79,0	3	4	4	0	4	
214 T84 GRAPHITE	0,0	0,3	12,3	87,4	2	4	4	0	4	
214 T85 SLATE	0,0	0,0	9,0	91,0	2	4	4	0	4	
214 T94 BLACK	0,0	0,0	2,1	97,9	2	4	4	0	4	

* **DE:** Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung g_{tot} nach DIN EN 52022-3 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,1 | g = 0,32. (Referenzglas D nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz).
EN: Vertical use: g_{tot} calculation according to DIN EN 52022-3 double glazing with heat protection U = 1.1 | g = 0.32 (reference glass D according to DIN EN 14501 for outdoor use).
FR: Application pour les stores verticaux : Calcul du g_{tot} selon DIN EN 52022-3 protection thermique à double vitrage U = 1,1 | g = 0,32 (vitre de référence D selon DIN EN 14501 pour un usage en extérieur). .
NL: Verticaal gebruik: g_{tot} berekening volgens DIN EN 52022-3 dubbele beglazing met warmtebescherming U = 1,1 | g = 0,32 (referentie glas D volgens DIN EN 14501 voor buitengebruik).
IT: Utilizzo per tende verticali: Calcolo gtot secondo la norma DIN EN 52022-3 protezione termica a doppia vetratura U = 1,1 | g = 0,32 (vetro di riferimento D secondo la norma DIN EN 14501 nell'utilizzo per esterni).

ZEICHENERKLÄRUNG
Explanation of symbols
Explication des symboles
Verklaring van symbolen
Spiegazione dei simboli